ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

BLACK TAK GREASE

GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

ОПИСАНИЕ

Black Tak Grease – это смазка, предназначенная специально для использования в широком ряде промышленного оборудования, работающего в тяжелых условиях эксплуатации. Это противозадирная смазка с 5% дисульфида молибдена, которая отлично защищает от износа в условиях высоких и шоковых нагрузок. Black Tak Grease способна обеспечить защиту оборудования в самых суровых условиях, что подтверждено исключительно высоким результатом испытания на 4-шариковой машине с нагрузкой сваривания 800 кг. Смазка обладает отличной стойкостью к вымыванию водой и обеспечивает увеличенные интервалы обслуживания в очень сложных условиях добычи полезных ископаемых, землеройных работ и строительства. Смазка Black Tak Grease производится на основе комплекса металлов, в состав также входят отборные базовые компоненты, высокоэффективные противозадирные присадки, а также водостойкие агенты, противоизносная присадка на основе дисульфида молибдена, ингибиторы окисления, коррозии и износа.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противозадирные, противоизносные и защитные характеристики
- Отличное сопротивление вымыванию водой
- Отлично защищает против ржавчины и коррозии
- Оптимальное содержание дисульфида молибдена для защиты скользящих деталей механизмов и увеличения интервалов обслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка Black Tak Grease рекомендуется прежде всего для техники, работающей в особо тяжелых условиях в горнодобывающей, землеройной, строительной промышленности. Это идеальная смазка для тяжелонагруженных пальцев ковша, подшипников скольжения и качения, ее также можно использовать в гидравлических и пневматических молотах. Black Tak Grease – универсальная смазка для применения в самых суровых условиях эксплуатации.

BLACK TAK GREASE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
КЛАСС NLGI	-	2
ЗАГУСТИТЕЛЬ	-	КОМПЛЕКС МЕТАЛЛОВ
ЦВЕТ	-	СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ
ТЕКСТУРА	-	ОДНОРОДНАЯ, ЛИПКАЯ
ПЕНЕТРАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ при 25°C	ASTM D217	280
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ, °C	ASTM D2265	260
ОТДЕЛЕНИЕ МАСЛА, %	ASTM D1742	2%
ИСПЫТАНИЕ НА КОРРОЗИЮ МЕДИ, 3 часа при 100°C	ASTM D130	1b
ИСПЫТАНИЕ НА АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА, 48 часов при 52°C	ASTM D1743	ПОДШИПНИКИ: ВЫДЕРЖАНО A, B, C
СТОЙКОСТЬ К ВЫМЫВАНИЮ ВОДОЙ, % при 39°C	ASTM D1264	<1%
НАГРУЗКА ПО ТИМКЕНУ, кг	ASTM D2509	25
ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс	ASTM D2596	800
ИСПЫТАНИЕ НА ЧШМ, диаметр пятна износа, мм	ASTM D2266	0,52
ВЯЗКОСТЬ БАЗОВОГО МАСЛА при 40°C, сСт	ASTM D445	500
СОДЕРЖАНИЕ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА	-	5%

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.

Сентябрь 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru **Email: info@gulfwestern.ru** **Телефон: +7 423 245 61 41**